



用途 Applications

- 吹制成型 Blow molding
- 大容量包装容器
Large capacity packing container
- 透明片材 Transparency sheet

特性 Characteristics

- 高透明性 High transparency
- 光泽性佳 Good luster
- 高耐冲击 High impact strength

★ 本品必须单独使用，切不可与其它透明料掺混

★ This product must be used alone, not be mixed with other clear PP

物性 Typical Properties

项目 Properties	单位 Unit	检验方法 Test Method	平均值 Typical Value
熔融指数 Melt Index	g/10min	ISO1133	1.5
密度 Density	g/cm ³	ISO1183	0.90
热变形温度 Heat Deflection Temperature	°C	ISO75	95
拉伸屈服强度 Tensile Strength at Yield	Kg/cm ²	ISO527	270
断裂点伸长率 Tensile Elongation at Break	%	ISO527	>500
洛氏硬度 Rockwell Hardness	R scale	ISO2039	85
弯曲模量 Flexural Modulus	Kg/cm ²	ISO178	8500
悬臂梁（切口） 冲击强度 IZOD Impact Strength	Kg.cm/cm notch	ISO 180 23°C	30
收缩率 Mold Shrinkage	%	FPC Method	1.3-1.7

本表数据为代表值，仅供选择品级用途之参考

The details given in this data sheet are our standard value but not specification guaranteed.

修订日期: 2017/06/01